

コンクリート強度試験成績書

2019年 9月 3日

株式会社 高階 殿

大開産業株式会社
 兵庫県三木市大字加佐字草荷野1251-1
 TEL 0794-63-9095 FAX 0794-63-9096
 日本工業規格表示認証工場

工 名	非構造部材を含む実大鉄筋コンクリート建物試験体製作等工事				
打込箇所	1F 躯体				
呼 び 方	コンクリートの種類による記号	呼び強度	スランプ° 又はスランプ° フロー cm	粗骨材の最大寸法 mm	セメントの種類による記号
	普通	27	18	20	N

指 定 事項 呼び強度を保証する材齢28日 Air=4.5%
 高性能AE減水剤

採取月日	試験月日	材齢(日)	番号	スランプ°(cm)	空気量(%)	温度(°C)	強度(N/mm ²)	平均強度(N/mm ²)	摘要
8/27	9/ 3	7	1	18.5	4.4	27	29.2	28.8	現場水中
			2	18.5	4.5	28	28.6		
			3	18.0	4.1	29	28.5		

備 考

担 当 者 岩崎 椋太

